



深圳市高氏粘合剂制品有限公司

SHENZHEN GAOSHI ADHESIVE PRODUCTS CO.,LTD

GS-5026 胶水说明书

GS-5026 为低温自身架桥热固型压克力感压树脂。三力平衡极佳，初期力、粘着力均极优，内聚力也佳，有相当水准，抗 DOP 移形也不错。

一、产品用途：

建议使用于：油性 OPP 胶带、PET 胶带、广告膜、工业用双面胶带、铭牌、商标等。

二、产品性能指标：

1. 产品规格：

固含量	%	150℃ × 15 分	49.0 ± 0.5
黏度	CPS	BROOKFIELD LVF NO. 4@25℃	2800 ± 500

2. 物理性状：

外观	目测	单位	无色透明液体
初期粘着力	J. DOW METHOD	NO (球号)	18 ~ 20
	LOOP	kg/inch	1.0 ~ 1.3
粘着力 (PSTC-1)	对 SUS. ≤ 180°	kg/inch	1.0 ~ 1.2
	对 PE	kg/inch	0.30 ~ 0.35
保持力	(PSTC-7)	min	>1000
测试条件	@25℃ 60 ~ 70% 湿度		
基材	PET 25 μm		
剥离纸	淋膜上硅纸		
涂胶厚度	24 ~ 25 μm		
干燥	100℃ × 60 秒		
熟成			

三、包装与贮存：

1. 包装：180 kg 密封塑料桶包装。
2. 贮存：请存放于通风、室内阴暗处，切勿摆放在阳光照射下，一般贮存勿超过三个月为宜。