



深圳市高氏粘合剂制品有限公司

SHENZHEN GAOSHI ADHESIVE PRODUCTS CO.,LTD

GS-5038 胶水说明书

GS-5038 为低温自身架桥热固型压克力感压树脂。三力平衡极佳，初期力、粘着力均极优，内聚力也佳，有相当水准，抗 DOP 移形也不错。

一、产品用途：

建议使用于：可移车身贴与钢板、铝塑板、有机玻璃板等之保护膜。

二、产品性能指标：

1. 产品规格：

| | | | |
|-----|-----|--------------------------|------------|
| 固含量 | % | 150℃ × 15 分 | 40.0 ± 0.5 |
| 黏度 | CPS | BROOKFIELD LVF NO. 4@25℃ | 4500 ± 500 |

2. 物理性状：

| 外观 | 目测 | 单位 | 无色透明液体 |
|--------------|------------------|---------|-------------|
| 初期粘着力 | J. DOW METHOD | NO (球号) | 12 ~ 14 |
| | LOOP | kg/inch | 0.55 ~ 0.65 |
| 粘着力 (PSTC-1) | 对 SUS. ≤ 180° | kg/inch | 0.35 ~ 0.45 |
| | 对 PE | kg/inch | 0.20 ~ 0.30 |
| 保持力 | (PSTC-7) | min | >5000 |
| 测试条件 | @25℃ 60 ~ 70% 湿度 | | |
| 基材 | PET 25 μm | | |
| 剥离纸 | 淋膜上硅纸 | | |
| 涂胶厚度 | 24 ~ 25 μm | | |
| 干燥 | 100℃ × 60 秒 | | |
| 熟成 | | | |

三、包装与贮存：

1. 包装：180 kg 密封塑料桶包装。
2. 贮存：请存放于通风、室内阴暗处，切勿摆放在阳光照射下，一般贮存勿超过三个月为宜。